



(daar fyne Puymsteen en Boom-Oly op is) geslaagen, en voorts gekrest of geboent.

*Van Wind-Ovens.*

**W**ind-Ovens zyn van Steen, met Leem; of anders, met Kalk opgemetselt. Haare grooten is zeer verscheyden, al na dat daar swaar in moet werden gesmolten, de ervarentheyd heeft myn geleert, dat een Wind-Oven, op volgende manier gemaakt groot genoeg is, om 30 mark Zilver of Goud in te smelten. Neemt dan u binnenwerk 1 voet vierkant wyd, (onder op de grond,) en metselt aan drie zyden, te wecten dat agter zal zyn, en de beyde zyden 3 vierde voet regt op, en aan de voorste kant moet het zo hoog open blyven, welke openingen dient, om de lugt of wind van onderen, door de Roosters te doen, in den Oven gaan, en het vier aan te blaasen, zo als de Print fol. 4. met 27 aanwyft, legt dan op dat metselwerk, voor en agter 1 duym binnens muurs, een Yser van 1 en een tweede duym vierkant, waar in 6 hollen zyn gemaakt, van 1 tweede duym diep en wyt ruyts-wys, om 6 Ysere stangen, of roosters van 1 duyms dikte; op de kant daar in te kunnen leggen, zo als 27 meede aanwyft, die de lengte moeten hebben, dat van vooren ingestooken werdende, tot